La presente scheda tecnica è di proprietà di AREA e non può essere copiata o riprodotta senza consenso scritto. AREA si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza alcun preavviso.

Masselli Autobloccanti "Moduli"

modello

VEGA SENZA SMUSSO

CONFEZIONE DI CONSEGNA

spess. mm.	m² per strato	n. strati	m² per pacco	kg pacco
80	1,227	9	11,04	1.940

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MASSELLI VEGA SENZA SMUSSO

Dimensioni esterne	mm 103x208
Spessore	mm 80
Tolleranze dimensionali (spessore)	mm + / - 3
Elementi per mq.	n. 44
Resistenza a trazione indiretta per taglio	N/mm² ≥ 3,6
Durabilità: assorbimento H_2O	B ≤ 6% della massa
Emissione di amianto	assente
Reazione al fuoco	A1
Norme di riferimento	sp. mm. 80: UNI EN 1338:2004
Finitura superficiale	quarzo
Colori più richiesti	grigio, rosso, antracite
Finitura/Colori disponibili su richiesta	per quantitativi superiori a 600 m²

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PAVIMENTAZIONE

Peso pavimentazione kg/m²	sp. mm. 80: 175
Consumo sabbietta instasam. giunti kg/m²	sp. mm. 80: 5,0/5,5

DESTINAZIONE D'USO

Spessore mm. 80 indirizzo d'uso (traffico pesante): pavimentazioni carrabili caratterizzate da un traffico pesante.

SCHEMI DI POSA

Normale a giunti alternati

A "spina di pesce"

A "cestello"

Mista

AREA
Via Edison, 5 - CORNAREDO (MI)
tel. 02/93565075-fax 02/93567252

eseguita: settembre 2013

modificata: luglio 2016

modificata:

06A/P

SCHEDA TECNICA

La presente scheda tecnica è di proprietà di AREA e non può essere copiata o riprodotta senza consenso scritto. AREA si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza alcun preavviso.

Masselli Autobloccanti "Moduli"

modello

VEGA 10,5x21

CONFEZIONE DI CONSEGNA

spess. mm.	m² per strato	n. strati	m² per pacco	kg pacco
40	1,227	16	19,64	1.700
60	1,227	12	14,72	1.910
80	1,227	9	11,04	1.940

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MASSELLI VEGA 10,5x21

Dimensioni esterne	mm 103x208
Spessore	mm 40/ mm 60/ mm 80
Tolleranze dimensionali (spessore)	mm + / - 3
Elementi per mq.	n. 44
Resistenza a trazione indiretta per taglio	N/mm² ≥ 3,6
Durabilità: assorbimento H_2O	B ≤ 6% della massa
Emissione di amianto	assente
Reazione al fuoco	A1
Norme di riferimento	sp. mm. 40: UNI EN 1339:2005 sp. mm. 60/80: UNI EN 1338:2004
Finitura superficiale	sp. mm 40 quarzo; mm 60-80 quarzo, monoimpasto e "aqua" (lavati)
Colori più richiesti	grigio, rosso, cotto, bianco, giallo, antracite mix classico
Finitura/Colori disponibili su richiesta	per quantitativi superiori a 600 m²

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PAVIMENTAZIONE

Peso pavimentazione kg/m²	sp. mm. 40: 90 sp. mm. 60: 135	sp. mm. 80: 175
Consumo sabbietta instasam. giunti kg/m²	sp. mm. 40: 3,0/3,5 sp. mm. 60: 4,0/4,5	sp. mm. 80: 5,0/5,5

DESTINAZIONE D'USO

Spessore mm. 40 indirizzo d'uso (traffico pedonale): pavimentazioni assoggettate ad un transito esclusivamente pedonale.

Spessore mm. 60 indirizzo d'uso (traffico medio): pavimentazioni carrabili caratterizzate da un traffico medio.

Spessore mm. 80 indirizzo d'uso (traffico pesante): pavimentazioni carrabili caratterizzate da un traffico pesante.

SCHEMI DI POSA

Normale a giunti alternati

A "spina di pesce"

A "cestello"

Mista

AREA
Via Edison, 5 - CORNAREDO (MI)
tel. 02/93565075-fax 02/93567252

eseguita: novembre 2003
modificata: luglio 2013
modificata: luglio 2016

06/P

SCHEDA TECNICA